

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ **ecoroom** «КОРОЕД»

Описание

Готовая к применению резиновая штукатурка на основе полимерных смол, для наружных и внутренних работ. За счет эластичности защищает поверхность от климатического воздействия, образует прочное покрытие без трещин, придает декоративные свойства. Образует покрытие с бороздчатой структурой. Производится из экологически чистого сырья. Легко наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии и является однородным по структуре. После полного высыхания, покрытие обладает устойчивостью к ударам дождевых капель, диффузной способностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Используется в системах теплоизоляции фасадов, а также применяется на поверхностях с высокими эксплуатационными нагрузками. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

Область применения

Применяется для финишной декоративной отделке. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности, ДСП, ДВП, OSB и фанеру.

Преимущества

- высокоэластичная и устойчива к деформациям
- атмосферостойкая
- высокая механическая прочность
- высокая стойкость к УФ излучениям
- обладает хорошей адгезией
- не содержит растворителей
- высокая морозостойкость

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и ровной. Основания очищаются влажным или сухим способом; пораженные грибком или плесенью участки основания предварительно очищают, затем проводят обработку соответствующими антисептическими препаратами; для растрескивающихся оснований используют специальные системы покрытий; отслаивающиеся, а также не способные выдержать нагрузку участки старых покрытий необходимо удалить, затем очистить поверхность (механическим способом или с использованием смывок). Рекомендуется предварительная обработка поверхности кварц-грунтом SillStone ecoroom.

Способ применения

При необходимости добавить воды (не более 3%) для достижения нужной для данного вида обработки консистенции. Перед нанесением тщательно перемешать, используя низкооборотный смеситель. Инструменты после окончания работ промыть водой. Наносить металлической кельмой, структурировать круговыми движениями металлической тёркой.

**Меры
предосторожности**

При работе внутри помещений и после окончания работ обеспечить достаточное проветривание. Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Беречь от детей.

Ограничения

Не допускается нанесение штукатурки резиновой «короед» при температуре воздуха, включая температуру основания ниже +7°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибком основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырье основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Не наносить при прямом солнечном излучении. Беречь от осадков до полного высыхания.

**Технические
характеристики**

Расход на один слой, кг/м ²	зерно 1,5мм: 1,2-1,5
Плотность, г/мл	1,65
Сухой остаток, %	77
Цвет после высыхания	белый, возможна колеровка
Способ нанесения	шпатель, кельма
Максимальная фракция наполнителя, мм	1,5
Эластичность при изгибе, мм	1
Фактура	бороздчатая
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

Расход

Зерно 1,5мм: 1,2-1,5 кг/м²

Время высыхания

Время высыхания до последующей обработки 24 часа при температуре +20°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) и относительной влажности воздуха 65%. Полное высыхание – три дня. Пониженная температура и повышенная относительная влажность воздуха увеличивают время высыхания.

Хранение

Гарантийный срок хранения 18 месяцев в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не ниже + 5°C до +30°C. Не хранить при прямом солнечном излучении, не размещать вблизи электрических и нагревательных приборов.

Состав

Вода, полимерная дисперсия, пигменты, мраморная крошка, загуститель, функциональные добавки (диспергаторы, консерванты, пеногаситель).

Фасовка

18 кг.