


LITOLIVBASIS



РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ. ВЫСОКОПРОЧНЫЙ. ВЛАГО-, МОРОЗОСТОЙКИЙ. ТОЛЩИНА СЛОЯ ОТ 20 ММ ДО 80 ММ. ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ. ДЛЯ «ТЁПЛЫХ» ПОЛОВ.

Характеристики

LITOLIV BASIS — сухая смесь на основе цементного вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок. После затворения водой образует пластичный однородный раствор, легко выравнивающийся на горизонтальной поверхности.

LITOLIV BASIS отличаются следующие свойства:

- быстрый набор прочности;
 - высокая адгезия с традиционными строительными минеральными основаниями;
 - высокая механическая прочность на изгиб и сжатие после высыхания;
 - влагостойкий;
 - морозостойкий.
- Толщина слоя за один проход от 20 до 80 мм.

Области применения

LITOLIV BASIS предназначена:

- для высококачественного выравнивания горизонтальных оснований внутри помещений в жилых домах, офисах и общественных зданиях перед укладкой напольных покрытий из керамической плитки, керамогранита, стеклянной мозаики, плитки из натурального камня, паркета, ламината, линолеума, текстильных ковровых покрытий и т. д.;
- в качестве основания под самовыравнивающиеся смеси **LITOLIV S5**, **LITOLIV S10**, **LITOLIV S10 EXPRESS**, **LITOLIV S30**;
- для анкерных стяжек, связанных с основанием;
- для стяжек на разделяющем слое, толщиной не менее 35 мм;
- для «плавающих» стяжек (по тепло-, звуко-, гидроизоляционным слоям), толщиной не менее 45 мм;
- для стяжек «тёплого» пола с электрическим и водяным подогревом.

Основания

Рекомендуемые основания:

- цементные, цементно-песчаные стяжки и стяжки из **LITOCEM**;
 - бетонные основания.
- На основаниях с недостаточной прочностью или низкой адгезией (битумная гидроизоляция, слабая стяжка или бетон, деревянные основания) выполняется армированная стяжка на разделяющем слое или «плавающая» стяжка, толщиной не менее 40–45 мм.
- Основания должны быть сухими, прочными и обладать достаточными несущими способностями согласно требованиям СНиП 2.03.13-88. Полы.
- Окна и двери должны быть закрыты во избежание сквозняков.

Виды оснований	Минимальный срок созревания основания	Максимальная остаточная влажность	Общие требования к основанию
Цементные стяжки	28 дней	3 %	Чистое, прочное и плотное. Без щелей и трещин. Должно иметь достаточный срок созревания. Без эффекта восходящей влаги
Цементные полы с подогревом	28 дней	3 %	
Стяжки из LITOCEM	24 часа	3 %	
Бетон	6 месяцев	3 %	

Подготовка оснований

Поверхность основания должна быть предварительно очищена от пыли (пылесосом), следов жира, масел и разного рода загрязнений. Все отверстия в полу, углубления и неровности в основании, глубиной более 30 мм, необходимо обработать грунтовкой **PRIMER C-м** или **PRIMER L-м**, высушить и заполнить ремонтным раствором **LITOPLAN RAPID** за сутки до начала работ.

Трещины в основании расшить, обеспылить, обработать грунтовкой **PRIMER C-м** или **PRIMER L-м** и высушить. Затем заполнить ремонтным раствором **LITOPLAN RAPID** за сутки до начала работ.

Цементные впитывающие и пылящие минеральные основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой **PRIMER C-м** или **PRIMER L-м** и высушены.

Для лучшей адгезии с бетонными основаниями, их следует предварительно обработать грунтовкой **PRIMER C-м** или **PRIMER L-м** и высушить.

При работе по ангидридной стяжке убедиться в наличии соответствующей пароизоляции для отсекаания возможной восходящей влаги. При помощи карбидного влагомера измерить остаточную влажность, значение не должно превышать 0,5 %. Поверхность ангидридной стяжки необходимо затереть и обработать грунтовками **PRIMER C-м** или **PRIMER L-м** и высушить.

Грунтовка наносится на основание валиком, щёткой или распылителем тонким сплошным слоем, без образования лужиц. Очень сухие и впитывающие поверхности обрабатываются грунтовкой 2–3 раза с интервалом 1–4 часа, в зависимости от типа грунтовки и условий окружающей среды.

Предварительная обработка поверхности основания грунтовкой **PRIMER C-м** или **PRIMER L-м** улучшает адгезию выравнивающего слоя и облегчает нанесение раствора **LITOLIV BASIS** за счёт равномерной впитывающей способности основания и отсутствие абсорбции воды из выравнивающего слоя.

Работы начинать после полного высыхания грунтовки (1–4 часа, в зависимости от вида грунтовки и условий окружающей среды).

После подготовки основания необходимо по периметру помещения вдоль стен, колонн и других выступающих элементов уложить полосы демпфирующей ленты или пенополистирола толщиной 1 см, которые служат компенсирующей прокладкой между стяжкой и конструкциями здания.

Установить по уровню «маяки», параллельно друг другу, с учётом толщины стяжки. Расстояние между «маяками» должно быть на 10–20 см меньше длины правила для выравнивания.

Приготовление раствора

Для получения раствора следует смешать в чистой ёмкости 3,5–4 л чистой воды (t от +15 °C до +20 °C) и 25 кг (1 мешок) **LITOLIV BASIS**. Медленно всыпать порошок при постоянном перемешивании электродрелью с миксерной насадкой до получения однородного раствора без комочков. Полученный раствор выдержать 5–10 минут для дозревания, до полного растворения органических добавок. После повторного перемешивания раствор готов к применению. Время использования готового раствора около 120 минут при температуре +23 °C.

LITOLIVBASIS

Нанесение

Раствор LITOLIV BASIS распределить по поверхности основания шпателем или кельмой и выровнять правилом по «маякам», формируя слой необходимой толщины. Для получения гладкой поверхности стяжки использовать тёрку или гладкий металлический шпатель.

При большой площади стяжки необходимо предусмотреть устройство компенсационных швов, в среднем через 6 метров в обоих направлениях. Компенсационные швы прорезаются на 1/3 толщины, через 24 часа после окончания работ по устройству стяжки.

Применение в системе «теплый пол»

LITOLIV BASIS можно использовать для изготовления стяжек «тёплого» пола с электрическим или водяным подогревом.

Все работы с использованием LITOLIV BASIS производить согласно рекомендаций изготовителя системы «тёплого» пола. Время высыхания стяжки перед укладкой плитки или других напольных покрытий не менее 28 дней. В любом случае, перед началом работ «тёплый» пол необходимо выключить.

Рекомендации по укладке напольных покрытий

Начинать последующую укладку напольных покрытий можно после полного высыхания стяжки. Время высыхания стяжки зависит от уровня остаточной влажности основания, толщины нанесённого слоя и условий окружающей среды. Укладка ламината, линолеума, текстильных напольных покрытий, паркета, паркетной доски рекомендуется после полного набора прочности — не ранее, чем через 28 суток. Уровень влажности стяжки должен соответствовать требованиям производителя напольных покрытий.

Клеи, рекомендуемые для последующей укладки напольных покрытий

Керамическая плитка	LITOKOL K17, LITOKOL X11, LITOGRES K44 ECO, LITOFLOOR K66, LITOFLEX K80, LITOFLEX K80 ECO, LITOFLEX K81, LITOLIGHT K16
Керамогранит, клинкер, котто, облицовка «теплых полов»	LITOGRES K44 ECO, LITOFLOOR K66, LITOFLEX K80, LITOFLEX K80 ECO, LITOFLEX K81, SUPERFLEX K77, LITOLIGHT K16, LITOKOL X11+ LATEXKOL-м, LITOELASTIC
Стекланная мозаика	LITOPUS K55 + LATEXKOL-м 1:1 с водой, LITOELASTIC
Натуральный и искусственный камень	LITOSTONE K98, LITOSTONE K99, LITOSTONE K98/K99 + LATEXKOL, LITOFLOTT K88, LITOELASTIC
Паркет	LITOPAR P2
ПВХ, линолеум	LITOKOL PVC
Ковролин	LITOTEX AL1

Рекомендации

Внимание! Перед последующей укладкой плитки на цементные клеевые смеси, основания, выровненные LITOLIV BASIS, должны быть предварительно прогрунтованы грунтовкой PRIMER C-м или PRIMER L-м.

- Не добавлять в LITOLIV BASIS известь, гипс, цемент, песок, сухие строительные смеси других производителей.
- Не наносить на основания, подверженные эффекту восходящей влаги. В этом случае по основанию необходимо выполнить гидроизоляцию.
- Избегать превышения рекомендованного количества воды при приготовлении раствора. Избыток воды ведёт к увеличению срока твердения, вероятности образования трещин и сколов на стяжке, рассло-

ению раствора, пылеобразованию и рыхлой поверхности стяжки.

- Время использования готового раствора около 120 минут при температуре +23 °С. Рекомендуется замешивать продукт в количестве, которое вы сможете использовать в течение этого периода.
- Наносить LITOLIV BASIS при температуре от +5 °С до +35 °С.
- Во время твердения стяжки в течение первых двух дней следует избегать сквозняков и нагрева от солнечного излучения. Следует обеспечить естественную вентиляцию и проветривание помещений.
- Процесс высыхания выравнивающей массы нельзя ускорять при помощи нагревания или усиленной принудительной вентиляции.
- Не использовать LITOLIV BASIS в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.
- Инструмент необходимо вымыть водой сразу после окончания работ, до затвердения раствора, в противном случае, чистка инструмента выполняется механическим способом.

Внимание! LITOLIV BASIS содержит цемент. При взаимодействии с водой даёт щелочную реакцию, поэтому при работе следует защищать кожу и глаза. Использовать спецодежду, очки и резиновые перчатки. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Техническая информация

Соответствие требованиям ГОСТ 31358	соответствует
Класс пожароопасности	негорючий (НГ)
Консистенция смеси	порошок
Цвет	серый
Насыпная плотность сухой смеси	1600 кг/м ³
Пропорции приготовления раствора	0,14–0,16 л воды на 1 кг LITOLIV BASIS, 3,5–4 л воды на 25 кг LITOLIV BASIS
Консистенция раствора	текучий, пластичный
Плотность готового раствора	2000 кг/м ³
Погружение конуса	Пк3
Время использования раствора после приготовления, при t +23 °С	около 120 минут
Расход	1,75 кг/м ² на каждый 1 мм толщины
Оптимальная толщина слоя	от 20 мм до 80 мм
Температура применения	от +5 °С до +35 °С
Адгезия с цементным основанием через 28 суток	не менее 0,6 МПа
Возможность хождения	через 24 часа
Полное высыхание	через 28 суток
Начало облицовки или укладки напольных покрытий	В соответствии с рекомендациями производителя напольных покрытий. При остаточной влажности стяжки — <1–3 %
Прочность на сжатие через 28 суток	30 МПа (М300)
Прочность на изгиб через 28 суток	5 МПа
Устойчивость к температурным воздействиям через 28 дней после укладки	от –30 °С до +90 °С
Морозостойкость	не менее 50 циклов
Влагостойкость	отличная
Хранение	12 месяцев, в помещении в сухих условиях, в оригинальной упаковке
Упаковка	Мешки — 25 кг Стандартная паллета: 54 мешков, 1350 кг.

Вышеуказанные рекомендации верны при t +23 °С и относительной влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания LITOLIV BASIS может измениться.