

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom «КОРОЕД» ДЛЯ OSB

Описание	<p>Готовый к применению материал на основе полимерных смол с минеральным наполнителем, предназначенный для наружных и внутренних работ. Образует «дышащее» покрытие с бороздчатой структурой, устойчивое к повышенной влажности. После полного высыхания покрытие обладает устойчивостью к ударам дождевых капель, диффузной способностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению и невосприимчивостью к дымам и промышленным газам. Легко наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии к основанию. Пожаровзрывобезопасная, производится из экологически чистого сырья. Может применяться на поверхностях с высокими эксплуатационными нагрузками.</p>
Область применения	<p>Применяется для декоративной отделки поверхности фасадов и интерьеров зданий из дерева, OSB, фанеры и других пористых древесных материалов.</p>
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• отсутствие запаха• обладает хорошей адгезией• не желтеет со временем• повышенная белизна• высокая механическая прочность
Подготовка поверхности	<p>Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.</p>
Способ применения	<p>Для предотвращения проявления следов эмиссии смолы из OSB плит, перед нанесением рекомендуется обработать поверхность отсекающим грунтом ecoroom для OSB панелей. Перед нанесением тщательно перемешать, используя низкооборотный смеситель. Для лучшей адгезии рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовкой с мраморным адгезионным наполнителем ecoroom для OSB.</p> <p>Наносить штукатурку кельмой, шпателем тонким слоем на сухое, чистое основание, структурировать прямыми движениями пластиковой тёркой. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 3% по объему. Инструменты после окончания работ промыть водой.</p>
Меры предосторожности	<p>Работать с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Беречь от детей.</p>

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

Ограничения

Не допускается нанесение штукатурки резиновой для OSB при внешней температуре и температуре основания менее +5°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибок основания без дополнительной обработки. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые панели, хранящиеся или используемые с нарушениями нормативных требований. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. В случае эмиссии смол, проявление смолы на поверхности окрашенной OSB плиты в виде желтых пятен, рекомендуется применять отсекающий грунт на органической-полиуретановой, водной-полиуретановой и акриловой основе. Не наносить при прямом солнечном излучении. Беречь от осадков до полного высыхания.

Технические характеристики

Расход на один слой, кг/м ²	1,8 - 2
Цвет пленки после высыхания	белый, возможна колеровка
Сухой остаток, %	77
Плотность, г/мл	1,65
Максимальная фракция наполнителя, мм	1,5
Эластичность при изгибе, мм	1
Способ нанесения	шпатель, кельма
Разбавитель	вода
Фактура	бороздчатая
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

Состав

Вода, акриловая дисперсия, полимерная композиция, пигменты, функциональные добавки.

Расход

1,8-2 кг/м² в зависимости от толщины слоя.

Время высыхания

Не более 24 часа при температуре +20 °C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%. Полное высыхание – трое суток. Пониженная температура и повышенная относительная влажность воздуха увеличивают время высыхания.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток. Размораживание производить при +23 °C без нагрева источниками тепла не менее суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

18кг. Пластиковое ведро.